

Colamax

COLAMAX é um adesivo plastificante, a base de copolímeros acrílicos compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

PROPRIEDADES:

COLAMAX Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o fissuramento.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros acrílicos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Composição	Resinas sinéticas
Cor	Branco leitoso
Densidade kg/ L	1,00 – 1,01
pH	6 - 8
Viscosidade (copo Ford n2) s	40 - 50

APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

Chapiscos:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de COLAMAX, preparada na proporção de 1:2 (Colamax: Água).

Consertos de concreto aparente e alvenaria:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de COLAMAX, preparada na proporção de 1:2 (Colamax: Água)

Pisos:

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm)

Amolentar com solução de COLAMAX, preparada na proporção de 1:2 (Colamax:Água).

Obs.: Não deixar a massa muito fluída.

Proceder forte adensamento.

Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

Igualação de espessura máxima de 5mm:

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia fina.

Amolentar com solução de COLAMAX, preparada na proporção de 1:2 (Colamax: Água).

Ponte de Aderência:

1 parte de cimento Portland.

1 partes de areia fina.

Amolentar com solução de COLAMAX, preparada na proporção de 1:1 (Colamax: Água).

Obs: obter consistência fluída, aplicar camada fina, aplicar nova camada de argamassa sobre a ponte de aderência ainda úmida.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

COLAMAX não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor de 200 kg.